

URECO PTC-LWT100

POLYASPARTIQUE / POLYUREA 100% SOLIDE – TEMPS DE TRAVAIL AUGMENTÉ

FINITION BRILLANTE

TDSPTCLWT100FR.V03

BEYOND FLOORS...

DESCRIPTION DU PRODUIT

URECO PTC-LWT100 est un système de revêtement transparent à deux composants polyaspartique/polyuréa 100 % solide avec un temps de travail augmenté. URECO PTC-LWT100 est également auto-apprêtant et peut donc être utilisé comme apprêt ou comme revêtement protecteur. La prise plus lente de ce produit et son délai d'exécution augmenté permettent l'installation d'un système de revêtement de sol avec plus de temps et à des températures plus chaudes. La finition de surface peut être constituée de diverses textures antidérapantes (vendues séparément).

AVANTAGES

- Zéro contenu organique volatil (COV), sans odeur
- Résistant aux rayons UV, ne jaunit pas
- Temps de travail allongé
- Usage intérieur et extérieur
- Dur et flexible avec une bonne élongation pour une protection dynamique du béton
- Conforme aux normes LEED
- Application facile, rapport de mélange facile de 1 à 1
- Excellente capacité de durcissement à très basse température
- Durable, imperméable, sans joint et esthétique
- Brillance et rétention de la brillance supérieure
- Bonne résistance aux produits chimiques et aux chocs
- Facile à nettoyer et à entretenir ce qui permet un environnement de travail plus hygiénique

COULEURS

- Clair, couleur standard

UTILISATIONS TYPIQUES

- Pour usage extérieur et intérieur
- Garages commercial et résidentiel
- Sous-sols, chambres froides, voies d'accès, entrées et escaliers
- Magasin de détail, centres commerciaux et boutiques
- Hangars d'avions, concessionnaires automobiles, lave-autos
- Zones de trafic moyen
- Zone nécessitant une apparence esthétique et durables pour les sols en béton
- Pharmaceutique et aérospatiale
- Hôpitaux et écoles
- Salles d'exposition industrielles et immeubles de bureaux

INFORMATIONS TECHNIQUES

Couleur	Clair, coloré
Temps de mûrissement @ 22°	
Temps de travail	30-35 minutes
Sec au toucher	4-6 heures
Temps de recouvrement	6-8 heures
Circulation piétonnière	10-12 heures
Circulation légère	24-48 heures
Circulation lourde	48-72 heures
Mûrissement complet	10-14 jours
Rapport de mélange (par volume)	Ensemble de 2 composants 1 Partie A (résine) 1 Partie B (durcisseur)
Pouvoir couvrant Clair	Couche 1: 8-10 mils (160-200pc/gal) Couche 2 : 10-12 mils (135-160pc/gal)
Durée de vie en pot 25°C	15-20 minutes La durée de vie en pot peut être plus courte à haute température
Matières solides par volume	100
Toxicité	Une fois mûrit Non toxique Non altérant

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE

TEST - ASTM

RÉSULTAT

PROPRIÉTÉ PHYSIQUE	TEST - ASTM	RÉSULTAT
Abrasion CS17 / 1000 Cycles / 1000g	ASTM-4060	0.050g
Force de liaison	ASTM D-4541	> 500 psi (défaillance du substrat)
Couche 1 Couche 2		1285 psi 1325 psi
Coefficient de friction Antidérapant standard Lisse	ASTM D-2047	0.7 0.9
Dureté (Shore D)	ASTM D-2240	70
Élongation	ASTM D412	100%
Teneur en COV		> 0.5 g/l

POWERBLAST CANADA

379 rue de l'Aigle, Saint-Eustache, QC, J7R 0M9

1-866-975-1133

www.powerblastcanada.com

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !



Facebook.com/powerblastcanada



Linkedin/powerblastcanada



Instagram.com/urecoflooring

URECO PTC-LWT100

POLYASPARTIQUE / POLYUREA 100% SOLIDE – TEMPS DE TRAVAIL AUGMENTÉ
FINITION BRILLANTE

TDSPTCLWT100FR.V03

BEYOND FLOORS...

EMBALLAGE

URECO PTC-LWT100 est disponible en ensemble de 2 gallons et 10 gallons. Tous les kits contiennent 1 partie A de résine et 1 partie B de durcisseur.

PRÉPARATION DE SURFACE

La préparation des surfaces est requise. La surface doit être profilé, sec et propre. Dégraisser et décontaminer les surfaces de toutes huiles, graisses et autres à l'aide du Ureco Dégraisseur. Éliminer la poussière, la laitance, les saletés, les agents de durcissement, la cire, les corps étrangers, les revêtements existants et autres par le moyen mécanique approprié afin d'obtenir un profil équivalent à ICRI CSP 2-3 avec grenailleuse et/ou meuleuse avec un collecteur de poussière. Une bonne adhérence sur le substrat est nécessaire. Toutes les fissures, trous et irrégularités doivent être réparés avant l'application du revêtement à l'aide du Ureco Bouche Fissure. Appeler le service technique pour obtenir les recommandations de préparation.

APPRÊT

Ce produit est auto-apprêt.

INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

Pré-mélanger la résine (partie A) à basse vitesse. Verser le composant B dans le composant A (ratio de mélange par volume (1A:1B)). Mélanger les composants pendant au moins 2-3 minutes en se servant d'une perceuse basse vitesse (300 à 450 rpm) pour réduire l'emprisonnement d'air et obtenir un mélange homogène. Attention de ne pas créer de bulles d'air en durant le mélange.

APPLICATION

URECO PTC-LWT100 est appliqué à l'aide d'une raclette, un rouleau sans charpie ou microfibre 10mm et un pinceau pour le découpage. Épandre le produit uniformément à l'aide de la raclette et égaliser avec un rouleau en tirant vers vous afin d'obtenir l'épaisseur requise et une surface uniforme.

NOTE : Un sablage est requis entre les couches afin de s'assurer de l'adhésion du produit.

NETTOYAGE

Ce produit est considéré comme un revêtement de sol à faible entretien ; cependant, certaines textures et des environnements de services nécessitent certaines procédures. S'il vous plaît vous référer aux directives et recommandations du guide d'entretien.

AVIS IMPORTANT

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont basées sur les tests et les informations, que PowerBlast Canada croit pour être exactes à cette date. L'acheteur doit tester ce produit avant de l'utiliser. PowerBlast Canada n'assume aucune obligation ou n'est pas responsable des résultats obtenus par l'utilisation de ce produit. Le produit et les informations dans les présentes sont remis à la demande et au risque de l'acheteur. PowerBlast Canada ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, fortuits, économiques ou tout autre que ce soit, sauf de remplacer le produit et ou de rembourser le prix d'achat à l'acheteur.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

URECO PTC-LWT100 doit être rangé dans un endroit frais et sec à une température entre 15°C à 21°C. Les produits doivent être protégés du gel. La durée de conservation de ce produit est de 12 mois à compter de la date d'expédition dans le contenant original non ouvert. Ne pas entreposer près de flammes nues.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Ce produit est résistant à plusieurs produits chimiques. Pour la résistance réelle à des agents chimiques spécifiques, veuillez contacter le département technique.

HUMIDITÉ

La vapeur d'eau doit être mesurée avant l'application de systèmes de polymères pour assurer une longue durée à l'installation.

LIMITATIONS

Ce produit est le mieux adapté pour une application à des températures comprises entre 4 °C et 30 °C. Le substrat doit être propre, sain et sec. La température du substrat doit être d'au moins 4 °C et doit être de 3 °C (5,5 F) au-dessus du point de rosée mesuré. L'humidité relative maximale est de 85 %, la teneur en humidité du substrat doit être inférieure à 4 % lors de l'application du revêtement. L'humidité ambiante pendant l'application et le durcissement doit être au minimum de 30 % et au maximum de 75 %. Ne pas appliquer sur des surfaces où la vapeur d'eau peut se condenser et geler ou sur des surfaces poreuses où la transmission de vapeur d'eau se produira pendant l'application. Ne pas appliquer dans les zones où l'humidité est supérieure à 85 %. Le matériau fraîchement appliqué doit être protégé de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant au moins 24 heures. Méfiez-vous du débit d'air et des changements de débit d'air. L'introduction de poussière, de débris et de particules, etc. Peut entraîner des imperfections de surface et d'autres défauts. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les services techniques de PowerBlast Canada au 1-866-975-1133.

PRÉCAUTIONS

Les travailleurs doivent porter des vêtements de protection composés de lunettes de protection anti-éclaboussures, des gants imperméables et, où les limites d'exposition seront dépassées, un respirateur à vapeur organique. Suivez la fiche signalétique pour les équipements de protection individuelle appropriés à utiliser lors de la manipulation de ce produit. Utilisez uniquement selon les directives. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANT**

POWERBLAST CANADA

379 rue de l'Aigle, Saint-Eustache, QC, J7R 0M9

1-866-975-1133

www.powerblastcanada.com

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !



Facebook.com/powerblastcanada



Linkedin/powerblastcanada



Instagram.com/urecoflooring