

BEYOND FLOORS...

URECO URETHANE WBU

COUCHE DE FINITION MAT / SATINÉ / LUSTRÉ
ENDUIT PROTECTEUR URÉTHANE POUR PLANCHER

TDSWBFR.V01

DESCRIPTION DE PRODUIT

URECO URÉTHANE WBU est un système d'enduit protecteur résistant aux taches, aux égratignures, aux rayons UV et aux agresseurs chimiques solubles dans l'eau. Ce produit est destiné à être utilisé en tant que revêtement de finition afin de protéger les systèmes Ureco GTC epoxy de couleur claire, unies ou métalliques. Il est disponible en trois versions soit mat, satiné ou lustré.

AVANTAGES

- Unité pré-mesuré pour faciliter la manipulation et le mélange
- Faible odeur
- Facile d'application
- Adhésion supérieure
- Facile d'entretien
- Résistant aux taches et égratignures
- Résistant aux rayons UV
- Utilisation verticale et horizontale
- Intérieur et extérieur

COULEURS

URECO URETHANE WBU est disponible en version claire.

USAGE TYPIQUE

URECO URETHANE WBU est utilisé comme couche de finition mat, satiné ou lustré sur le Ureco GTC epoxy. Les endroits typiques d'application sont :

- Concessionnaires
- Bars, salles de banquet
- Discothèques et planchers de danse
- Hotels, halls, cuisines et restaurants
- Centres commerciaux, magasins de détails, grands magasins
- Centres d'affaires et bureaux
- Hôpital, cliniques vétérinaires
- Casinos, musées, auditorium, centres d'arts,
- Vestibules et salle de bains
- Aéroports, gares routières
- Commercial, Institutionnel et Résidentiel

INFORMATION TECHNIQUE

Couleurs	Clair
Temps de cure @ 21°C	
Temps d'attente entre les couches	2 heures
Circulation piétonnière	12-24 heures
Pleine circulation	72 heures
Temps de cure complète	30 jours
Ratio de mélange (par volume)	Unité de 2 composants (9 :1) Partie A (résine) Partie B (durcisseur) Un unité représente 1 gallon
Pouvoir couvrant	1 unité couvre Environ 550-800 p.c. 2-3 mils film mouillé
Solides par poids	30%
VOC	6g/litre
Durée de vie en pot @ 25°C	60 minutes
Avant d'utiliser les produits Ureco, assurez-vous que la fiche technique et signalétique soit lues et comprises.	

AIMEZ & SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX!


POWERBLAST CANADA®

379 rue de l'Aigle, Saint-Eustache, Québec, Canada J7R 0M9

1-866-975-1133

www.powerblastcanada.com

 Facebook.com/powerblastcanada

 LinkedIn/powerblastcanada

 Instagram.com/urecoflooring

BEYOND FLOORS...

URECO URETHANE WBU

COUCHE DE FINITION MAT / SATINÉ / LUSTRÉ
ENDUIT PROTECTEUR URÉTHANE POUR PLANCHER

TDSWBUFR.V01

PRÉPARATION DES SURFACES

La préparation des surfaces est requise. La surface doit être sec, propre, exempt d'huile, graisses, sels, ou tout autre contaminant. Dégraisser et décontaminer les surfaces de toutes huiles, graisses et autres à l'aide du Ureco Dégraisseur. Éliminer la poussière, les saletés, les agents de durcissement, la cire, les corps étrangers, et autres par le moyen manuel mécanique approprié. NOTE: Ne pas dépasser 24 heures entre l'application du Ureco GTC epoxy et du Ureco Urethane WBU sinon un sablage de la surface est requis afin d'assurer une bonne adhésion. Une bonne adhérence sur le substrat est nécessaire. Appeler le service technique pour obtenir les recommandations de préparation.

EMBALLAGE

URECO URETHANE WBU est disponible en ensemble 1 gallon.

INSTRUCTION DE MÉLANGE

Pré-mélanger séparément chaque composant. Dans une chaudière propre, verser le composant A (résine). Ensuite, verser le composant B (durcisseur) dans le composant A (ratio de mélange 9 pour 1). Mélanger les composants pendant au moins 2-3 minutes en se servant d'une perceuse haute vitesse afin d'obtenir un mélange homogène. Mélanger l'unité complète.

APPLICATION

URECO URÉTHANE WBU est appliqué avec une vadrouille en microfibre à poil court. Appliquer le produit uniformément à l'aide de la vadrouille et s'assurer de recouvrir la surface entière. Le produit doit être appliqué en couche mince d'une épaisseur d'environ 2-3 mils mouillé. Après 2 heures de séchage, il est possible d'appliquer de nouvelles couches en frottant délicatement (car le film reste fragile) jusqu'à ce que le fini désiré soit atteint. L'application de deux (2) couches minimums est recommandé. À être appliqué par des applicateurs accrédités.

NOTE: L'application en couche trop épaisse peut donner l'apparence d'un fini fissuré à certains endroits.

NETTOYAGE

Ce produit est considéré comme un revêtement de sol à faible entretien ; cependant, certaines textures et des environnements de services nécessitent certaines procédures. S'il vous plaît vous référer aux directives et recommandations du guide d'entretien.

CONDITIONS D'ENTREPOSAGE

URECO URETHANE WBU doit être rangé dans un endroit frais et sec à une température entre 15°C à 21°C. Les produits doivent être protégés contre le gel. La durée de conservation de ce produit est de 12 mois à compter de la date d'expédition dans le contenant original non ouvert. Ne pas entreposer près de flammes nues.

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Ce produit est résistant à plusieurs produits chimiques solubles dans l'eau. Pour la résistance réelle à des agents chimiques spécifiques, veuillez contacter le département technique.

LIMITATIONS

Ce produit est mieux adapté pour une application à des températures entre 15°C et 21°C. Le substrat doit être propre, saine et sec. Ne pas appliquer dans des endroits où l'humidité est supérieure à 85%. Les produits fraîchement appliqués doivent être protégés contre l'humidité, la condensation et l'eau pendant au moins 24 heures. Pour toutes questions, n'hésitez pas à contacter le département technique.

PRÉCAUTION

Les travailleurs doivent porter des vêtements de protection composés de lunettes de protection anti-éclaboussures, des gants imperméables et, où les limites d'exposition seront dépassées, un respirateur à vapeur organique. Suivez la fiche signalétique pour les équipements de protection individuelle appropriés à utiliser lors de la manipulation de ce produit. Utilisez uniquement selon les directives.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

AVIS IMPORTANT

Toutes les déclarations, recommandations et informations techniques contenues dans ce document sont basées sur les tests et les informations, que PowerBlast Canada croit pour être exactes à cette date. L'acheteur doit tester ce produit avant de l'utiliser. PowerBlast Canada n'assume aucune obligation ou n'est pas responsable des résultats obtenus par l'utilisation de ce produit. Le produit et les informations dans les présentes sont remis à la demande et au risque de l'acheteur. PowerBlast Canada ne sera pas responsable des dommages directs, indirects, fortuits, économiques ou tout autre que ce soit, sauf de remplacer le produit et ou de rembourser le prix d'achat à l'acheteur.

